

Tehnički list

Item Code: LOFF000X | Rev.: 08-04-2021 | Ver: 3.1

LIOS GRIGIOFF

Rešenje za obnavljanje drveta oštećenog vremenskim prilikama



Opis

LIOS Grigioff je pogodno rešenje bez rastvarača za vraćanje prvobitne boje ekstremnih drvenih površina (podova, baštenskog nameštaja, alata itd.). U potpunosti uklanja sivu patinu uzrokovani nepovoljnim vremenskim uslovima. Ne razgraduje gume i dilatacione spojeve. Ne sadrži biocide i sredstva za zaštitu drveta, ima smanjeni uticaj na životnu sredinu. SERTIFIKOVANI BIORAZGRADIVI I EKOTOKSIČNI OECD 301-F OECD 202: 2004

Karakteristike

Odnos smese	jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	sprej / 8 mm mikrofiber valjak / četka
Pokrivenost	25 m ² /L (u zavisnosti od upijanja drveta)
Brušenje	nije za brušenje
Uslovi čuvanja	1 godina (1)
Pakovanje	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Čišćenje alata	vodom

1 U originalnom pakovanju na temperature između +10°C i +25°C

Način upotrebe

Poželjno je izvršiti preliminarni test pre nanošenja. Pre upotrebe dobro protresite bočicu. Ako je površinska temperatura previška, posebno tokom letnje sezone, ili je drvo koje se tretira suvo, namočite površinu vodom pre nanošenja LIOS Grigioff.

Nanесите LIOS Grigioff директно на површину која се тестира, пустите да дуљи 10 минута, а затим четком уклоните патину. Након четканja, површину оперите водом.

Неke оштећене површине морају бити обрађене два пута.


Након рестаурације са LIOS Grigioff и потпуног сушења, нанесите два слоја LIOS SUNDECK WOOD OIL. (видети техничке листове).

Napomene: за uklanjanje nastale patine moguće je koristiti mašinu za poliranje ili set za vodu

Upozorenja

Nosite zaštitne rukavice i naočare tokom nanošenja. Izbegavajte duži kontakt LIOS Grigioff sa metalnim delovima i drugim materijalima.

Elementi etikete



Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_LIOS_GRIGIOFF.pdf

Ove informacije su date iz najboljeg našeg znanja i tehničkog iskustva. Oni su opšteg karaktera i ni na koji način nisu obavezujući za našu kompaniju. Svaki pojedinačni slučaj treba da se testira na praktičnom testu od strane korisnika koji prepostavlja punu odgovornost konačnog rezultata svog rada.